

Liste des traitements

Mai 2025

	 GROUPE BRETAGNE CHROME	 VENDÉE ÉLECTROLYSE	 Servé Traitements de surfaces	 AN	 FARGES ANODISATION	 LRB ROULIER	 SECO SÉRODAGE	 GALVANOTEC	 ASA Finitch	 TSA Finitch	 ALS PEINTURE
Alodine 1200											
Argenture électrolytique											
Argenture graphite											
Brouillard Salin											
Brunissage - Oxydation Noire											
Cadmiage Bichro - Blanc - Noir - Vert Olive											
Chromage Décoration Sans Chrome VI											
Chromage Dur											
Cuivrage Electrolytique											
Décapage - Corindonnage											
Décapage - Passivation Inox											
Dérochage Aluminium											
Dorure											
Étamage électrolytique Brillant											
Étamage électrolytique Mat											
Étamage électrolytique Étain Plomb											
Grenaillage Manuel - Machine											
Métallisation											
Microbillage Inox - Verre - Céramique											
Nickelage électrolytique (Wood)											
Nickelage électrolytique Brillant (Watt)											
Nickelage électrolytique Sulfamate-Mat											
Nickelage chimique Haut Phosphore											
Nickelage chimique Moyen Phosphore											
Oxydation Anodique Dur Rouge											
Oxydation Anodique Dur Incolore - Noire											

Liste des traitements

Mai 2025

	 GROUPE BRETAGNE CHROME	 VENDÉE ÉLECTROLYSE	 Servé Traitements de surfaces	 AN	 FARGES ANODISATION	 LRB ROULIER	 SECO SRODAGE	 GALVANOTEC	 ASA Finitech	 TSA Finitech	 ALS PEINTURE
Oxydation Anodique Sulfurique Incolore											
Oxydation Anodique Sulfurique Noire											
Oxydation Anodique Sulfurique Bleu											
Oxydation Anodique Sulfurique Jaune											
Oxydation Anodique Sulfurique Bronze 5 + Bz 6 + Bz 7											
Oxydation Anodique Sulfurique Champagne + Or 2 + Or 3 + Or 4											
Oxydation Anodique Sulfurique Orange											
Oxydation Anodique Sulfurique Rouge											
Oxydation Anodique Sulfurique Verte											
Oxydation Anodique Sulfurique Violette											
Passivation des Cuivres											
Peinture Liquide - Poudre											
Polissage électrolytique des inox											
Rhodium											
Surtec 650							  				
Surtec 650 V											
Traitement Thermique jusqu'à 950°C											
Zingage Acide Blanc Cr3 + renforcé											
Zingage Acide Irisé ELV Cr3											
Zingage Alcalin Irisé ELV Cr3											
Zingage Alcalin Blanc Cr3											
Zingage Alcalin Irisé ELV Cr3 + Top coat NSS 480 H/600H											
Zingage Alcalin Noir Cr3 + Top-Coat Noir											